Datenblatt

CEMBROWN Buntsteinputz

CEMBROWN Buntsteinputz

ZUSAMMENSETZUNG:
Pastöser, lösungsmittelfreier Putz auf Acrylatdispersionsbasis, mit pilztötenden und algentötenden Zusatzstoffen.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG:
Wasserabweisender und wasserdampfdurchlässiger Deckputz • Oberflächenendbeschichtung für Putze und mineralische Untergründe • Oberputz für WDVS vor allem im Sockelbereich • Sehr gute Beständigkeit und Vorbeugung gegen Pilze, Algen und Moose • Nur für außen!

VERARBEITUNG:
Den gebrauchsfertigen Putz langsam, manuell aufrühren. Mit einem rostfreien Edelstahlglätter auf den vorbehandelten Untergrund in der 1,5 fachen Kornstärke aufziehen und in einer Richtung gleichmäßig glätten. Anschließende Flächen fortlaufend ohne Überdeckung anschließen. Zur Vermeidung eventueller Farbunterschiede nur rostfreie Werkzeuge verwenden. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Der Untergrund muss trocken, fest, staubfrei, ohne lose Teile bzw. ohne filmbildende Stoffe mit Trennwirkung sein. Anschließende Baukonstruktionen sind sorgfältig abzudecken und vor eventuellen Verschmutzen zu schützen. Standzeiten von vorigen Schichten sind unbedingt einzuhalten. Alle Untergründe sind mit dem **Cemix KONTAKT B** vorzubehandeln. Alte abgewitterte, zu verfestigende Flächen sind vor dem Auftrag von **KONTAKT B** mit dem **Cemix KONTAKT T** zu grundieren.

QUALITÄTSSICHERUNG:
Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:
- Gesamtmenge für ein Objekt auf einmal bestellen um geringfügige Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Chargen zu vermeiden.
- Farbton vor der Verarbeitung auf einer Probefläche prüfen - eventuelle Reklamationen wegen Farbabweichungen können bei bereits verarbeitetem Material nicht anerkannt werden.
- Anschließende Baukonstruktionen sorgfältig abdecken, bzw. vor bespritzen schützen.
- Vor der Vearbeitung gut durchrühren.
- Während der Aushärtung vor Frost schützen.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +8 °C und über +30 ˚C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Erstehilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Körnung:	≤ 2 mm
- Orientierungsverbrauch:	ca. 4,5 kg/m² - der genaue Verbrauch ist an Probeflächen zu ermitteln
- Austrocknungszeit:	ca. 3 Tage - bei 20 ˚C und 65 % Rel. Luftfeuchtigkeit - niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern die Austrocknungszeit

LIEFERFORM:
25 kg Eimer

LAGERUNG:
Trocken und frostfrei in verschlossener Originalverpackung 12 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:
Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand MÄRZ 2017

Cemix