DATENBLATT

KONTAKT T TIEFENGRUND

KONTAKT T TIEFENGRUND

ZUSAMMENSETZUNG:
Lösemittelfreie wässrige Polymerdispersion.

ANWENDUNG:
Für die Verfestigung und Reduzierung der Saugfähigkeit von porösen und verwitterten Untergründen • Für innen und außen • Auf allen mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Spachtelmassen etc.

VERARBEITUNG:
Das Produkt wird in der Regel nicht verdünnt (in Sonderfällen, wenn eine starke Untergrundsaugfähigkeit eine doppelte Grundierung mit **KONTAKT U** benötigt, kann der **KONTAKT T** bei der ersten Anwendung mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnt werden). Der gut aufgerührte **KONTAKT T** wird mit Rolle, Pinsel oder mit einem Spritzgerät bis zur Untergrundsättigung aufgetragen. Die anschließende Beschichtung wird immer erst nach Austrocknung der vorherigen Schicht aufgetragen. Bei normalen Bedingungen (20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) beträgt die Austrocknungszeit ca. 12 Std. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern die Austrocknungszeit. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Der Untergrund muss trocken, fest, staubfrei, ohne lose Teile, bzw. ohne filmbildende Stoffe mit Trennwirkung sein. Verunreinigte und sandende Oberflächen werden je nach Untergrundtyp gewaschen, gebürstet oder mit HD-Wasserstrahl gereinigt. Nach der Reinigung mit Wasser ist auf eine vollständige Austrocknung zu achten. Anschließende Baukonstruktionen sind sorgfältig abzudecken und vor eventuellem Verschmutzen zu schützen.

QUALITÄTSSICHERUNG:
Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:
- Anschließende Baukonstruktionen sorgfältig abdecken, bzw. vor Bespritzen schützen.
- Vor der Verarbeitung gut durchrühren.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C und über 30 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Während der Aushärtung vor Frost schützen.
- Für Erstehilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Orientierungsverbrauch:	ca. 0,15 - 0,25 kg/m², der genaue Verbrauch ist an Probeflächen zu ermitteln
- pH Wert:	ca. 9 - 11
- Austrocknungszeit:	ca. 12 Std, bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeitniedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern die Austrocknungszeit.

LIEFERFORM:
Art. Nr. BCN PPT 10 00 00V, 10 kg Eimer

LAGERUNG:
Trocken und frostfrei in verschlossener Originalverpackung 12 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:
Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at
www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand MÄRZ 2017

Cemix