DATENBLATT

V16 VERLEGEMÖRTEL

V16 VERLEGEMÖRTEL

ZUSAMMENSETZUNG:
Portlandzement, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:
Zementgebundener Verlegemörtel zur Verlegung von Bodenplatten aus Natursteinen, Steinpflaster, Betonsteinen und -platten • Im Innen- und Außenbereich • Für die händische und maschinelle Verarbeitung •Nicht geeignet bei Fußbodenheizungen.

VERARBEITUNG:
Verarbeitung mit Freifallmischer und Zwangsmischer (Mischzeit mindestens 3-5 Minuten) sowie mit verschiedenen Durchlauf- und Horizontalmischern mit Förderanlage. Frischen Mörtel so rasch wie möglich einbauen. Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln und Normen zu erfolgen. Der frische V16 Verlegemörtel ist vor zu schnellem Austrocknen (z.B. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung) zu schützen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen. Platten und Steine müssen frei von Verunreinigungen und Rissen sein. Platten und Steine gründlich vornässen.

QUALITÄTSSICHERUNG:
Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:
- Nicht unter 5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Für Erste-Hilfe-Maßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Druckfestigkeit:	>16 MPa
- Körnung:	≤ 4 mm
- Verbrauch:	ca. 20 kg/m² je cm Schichtstärke
- Wasserbedarf:	ca. 0,10 Ltr./kg Trockenmörtel
- Mindestschichtstärke:	
Begehbar	2 cm
Befahrbar	4 cm
- Verarbeitbar:	ca. 1,5 Std. (bei 20°C und 50% Rel.LF.)

NORMBEZEICHNUNG
EN13813 CT-C16-F3

LIEFERFORM:
Art. Nr. BCA 010 40 40 00A, 40 kg Säcke, 35 Säcke/Palette/1.400 kg (foliert)

LAGERUNG:
Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:
Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand MÄRZ 2017

Cemix